

가전용 고윤활 GI Cr-free

물리적 특성

주성분	아크릴-우레탄 복합수지
용매	물
희석 & 세척	물
고형분	15.0 ± 2.0 (105°C, 3Hr, 1g)
비중	1.00 ± 0.05. (at 25°C)
점도	15sec. 이하 (Ford #4 at 25°C)
적용 두께 (건조필름상태)	0.85 μm
Peak Metal Temperature	130°C
적용방법	2 or 3 롤 코팅
냉각방식	공,수냉

적용분야

- GI 강판 적용
- 단독 코팅 또는 탑코팅으로 사용
- 전자재,차량&가전용 강판 적용
- 서랍 레일 소재에 특수 적용

유의점

- 용액보관 시 40°C 이하로 유지하여 주십시오.
- 사용 전 용액을 충분히 교반 하여 주십시오

제품효과

염수분무평가	240Hr (발청 5%미만)
항온항습성	ΔE<3.5 (95%,60°C,120hr)
크로스커팅&테잎박리실험	박리없음
내용제성	MEK 50회 왕복 rubbing 무박리, 무변색



주유니코정밀화학
UNICOH SPECIALTY CHEMICALS CO