

# 보호필름 코팅제

## 물리적 특성

주성분	AUD 수지
용매	물
희석 & 세척	물
고형분	35 ± 2.0 (105°C, 3Hr, 1g)
비중	1.01 ± 0.05. ( at 25°C)
점도	20 ~ 30 sec (Ford #4 at 25°C)
적용 두께 (건조필름상태)	40~ 50 μm
건조 온도	60°C, 3분
적용방법	Spray coating
냉각방식	공냉

## 적용분야

- 가전용 강판
  - Top Chassis 베젤
- Mobile display

## 유의점

- 용액사용전 1시간 교반 후 사용하여 주십시오.

## 제품효과

건조후 Peel off성	양호
항온항습 (-30°C~60°C,95% 1cycle 8cycle/day, 96hr)	Peel off 성 양호
	표면 변색 없음



**이주유니코정밀화학**  
UNICOH SPECIALTY CHEMICALS CO