

UNICOAT-GCF-2003

물리적 특성

주성분	무기계 실리카
용매	물
희석 & 세척	물
고형분	18 ± 2.0 (105°C, 3Hr, 1g)
비중	1.01 ± 0.05. (at 25°C)
점도	10 ~ 20 sec (Ford #4 at 25°C)
적용 두께 (건조필름상태)	0.5 μm
Peak Metal Temperature	80°C
적용방법	Roll coating
냉각방식	공냉

적용분야

- GI Cr-free 강판
- 가전용 강판
- 전자재용 강판

유의점

- 용액사용전 1시간 교반 후 사용하여 주십시오.

제품효과

염수분무평가	평판 120Hr (발청 5%미만)
	가공 72hr (발청 5% 미만)
내후변성(60°C, 95%, 120hr)	△E 2.0 이하



이주유니코정밀화학
UNICOH SPECIALTY CHEMICALS CO